

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ68.В.02971

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021059

Общество с ограниченной ответственностью «РУДЕН».

Адрес: 119017, Россия, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, этаж 2, помещение 1, комната 1.

ОГРН: 1177746431026. Телефон: +74993947247, e-mail: snrudenko@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТАХИМ».

Адрес: 141870, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, деревня Лупаново, СНТ-«РОДНИК-5», дом 21.

ОГРН: 5137746039261. Телефон: +74993977259, e-mail: info@deltachem.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная огнезащитная для внутренних и наружных работ, на водной основе, марки «RUDEN-PRO» выпускаемая по ТУ 2318-009-90208974-2018. Нанесение состава на металлоконструкции в соответствии с технологической инструкцией «RUDEN-PRO». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). ГОСТ 53295-2009 с изм. №1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Группы огнезащитной эффективности, согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0016652).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-043/04-2018 от 28.04.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 156-СС/04-2018 от 19.04.2018 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

28.04.2018

по

27.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.02971

(обязательная сертификация)

№ 0016652

Приложение №1

Группа огнезащитной эффективности продукции

Огнезащитные покрытия в следующем составе:

- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
 - Огнезащитная краска «RUDEN-PRO» (ТУ 2318-009-90208974-2018) с толщиной сухого слоя не менее 0,24 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,36 кг/м² без учета потерь);
 - при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм;
 - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 мин. (обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности).
-
- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
 - Огнезащитная краска «RUDEN-PRO» (ТУ 2318-009-90208974-2018) с толщиной сухого слоя не менее 0,56 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,84 кг/м² без учета потерь);
 - при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм;
 - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 мин. (обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности).
-
- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
 - Огнезащитная краска «RUDEN-PRO» (ТУ 2318-009-90208974-2018) с толщиной сухого слоя не менее 0,76 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,21 кг/м² без учета потерь);
 - при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм;
 - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 мин. (обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности).
-
- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
 - Огнезащитная краска «RUDEN-PRO» (ТУ 2318-009-90208974-2018) с толщиной сухого слоя не менее 1,28 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,03 кг/м² без учета потерь);
 - при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм;
 - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 мин. (обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности).
-
- Грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82), с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;
 - Огнезащитная краска «RUDEN-PRO» (ТУ 2318-009-90208974-2018) с толщиной сухого слоя не менее 1,36 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,19 кг/м² без учета потерь);
 - при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №45 (ГОСТ 8239-89), с приведенной толщиной металла 5,8 мм;
 - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев
инициалы, фамилияМ.С. Белов
инициалы, фамилия